

Deco Design Polyurethane Xtreme/Xtra hard

Produkt:

2 komponent vannbasert polyurethane lakk.

Egenskaper og fordeler:

Egnet til bruk som topplakk for mikrosegment og alle typer gulv. Den brukes som en ripebestandig, klar, ikke-gulende forseglingsmiddel for betongoverflater for å produsere en rekke overflater fra lav glans til høy glans, til innendørs og utendørs bruk.

Bruksområder:

Den brukes som en klar, UV-stabil overflateseiger for pigmentert mikrosegment.

- Ekstremt vanntett
- Høyt innhold av fast stoff
- Utmerket riper og slitestyrke, langvarig
- UV-motstand - blir ikke gul når den blir utsatt for direkte sollys
- Lav / ingen lukt
- Vannbasert - ikke-brennbar og miljøvennlig
- Enkel applikasjon - etter rulle eller luftløs sprøyte for rask installasjon

Produktdata:

Funksjoner:	Konsolidering av vannforsegler
Viktstoffer:	38% ± 2
Blandes:	Xtreme 1 l A/4 dl B (40%)/xtra hard 1 l A/2 dl B(20%) Kan blandes 10% vann.
Gloss gruppe:	Matt, Satin og gloss.
Tørketid/ Herdetid:	1 timer/ 3-4 timer
Best før:	1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalemballasje.
Brukstemperatur:	15-30 grader
Dekkevne:	12-14 m ² / liter
Emballasje:	5 liter/1 liter, 5 liter / 2 liter plastkanna og 1 liter/4 dl, 1 liter/2 dl

Info:

Polyrethane lakken trenger å herde:

3-4 timer mellom hvert strøk

24 timer før lett bruk

7 dager før søl av væske

28 dager før tyngre bruk og bruk av varmekabler.

Bland de riktige proporsjonene av A og herder (B) grundig (ca. 2 minutter) ved å bruke en lavhastighets hånddrill med padle. Mengden av blanding avhenger av området som skal belegges og på blandingens brukstid. Utilstrekkelig blanding eller feil blandingsforhold vil føre til ujevn tørking av overflaten, svekke beleggets egenskaper og risikere at overflatebehandlingen blir vellykket.

Bland kun til 1 times bruk av gangen.

Bruksanvisning:

For å unngå dannelse av klumper under blandingen med hærderen blander du gradvis herderen i komponent A, i fire ganger, som vist nedenfor:

- Hell en fjerdedel av herderen som tilsvarer summen av komponent A, rørende ordentlig i ett minutt, ved å bruke en lavhastighets hånd drill med en padle, til den perfekte blandingen av hærderen.
- Gjenta 3 ganger til hele herderen er blandet
- Vent i 2-5 minutter, og rør igjen hele blandingen

Rull på overflaten som er behandlet med mikrosegment i 1-3 tynne lag med en mikrofiber rulle som ikke røyter. Overhold herdetid mellom lagene. Husk å mette alle innganger til mikrosegmenten, som nedi hull, ned mot sluk etc.

Rengjøring av verktøy/søl:

Alt verktøy kan rengjøres med vann med en gang arbeidet er ferdig. Tørket masse må rengjøres med kjemikaler eller slipemaskin. Søl vaskes bort direkte med en fuktig fille.

Oppbevaring:

Lagres tørt og mørkt og frostfritt.

Avfallshåndtering:

Produktet skal ikke tømmes i kloakk, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

HMS:

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 R36/37/38 Irriterende for øyne, luftveier og hud,
 R20/21/22/23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og
 svelging, R10 Brannfarlig, R34Forsårsaker brannskader,
 R42/43 Kan forårsake sensitivitet ved innånding og
 hudkontakt, R52/53 Skadelig for vannlevende organismer,
 kan forårsake langtidsvirkninger i vannmiljøet.
 Brukes kun med maske, hansker og briller. Skyll øyne
 grundig ved kontakt og kontakt lege.

Sikkerhetsdatablader kan fås på forespørsel.

**Ansvarsbegrensning:**

Informasjonen i disse dokumentene er gitt etter Deco Design AS sin beste kunnskap, basert på laboratorietesting og egne praktiske erfaringer både fra Deco Design AS selv og produsent HomeCret. Deco Design sine produkter regnes som halvfabrikata og har derfor ingen mulig oversikt over hvilke forhold produktene benyttes. Således heller ikke at anbefalingene blir fulgt. Deco Design AS kan derfor ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan forekomme og Deco Design AS kan endre gitte data uten varsel.

Bruker av produktene bør alltid konsultere med forhandler/Deco Design AS om veiledning for at rett produkt blir brukt på rett sted.

