

DecoLAKK AQUA



www.decodesignas.no

DecoLAKK Aqua er en to-komponent (A+B) løsningsmiddelbasert polyuretan, ideell for Beskytte utendørs mikroceMENT overflater. Tilgjengelig i matt, sateng og blank.

Egenskaper

- Høy motstand mot slitasje og riper
- Høy resistance til vann og husholdningsrengjøringsmidler
 - Upåvirket av ultrafiolett lys (ingen guling)
- Forbedrer bemerkelsesverdig fargen på sementbaserte mikroceMENTbelegg

Blande

Rist beholdere før bruk. Blandes med 2 deler komp A til 1 del komp B. Blandingen vispes i 2-3 min til den er godt blandet. Dersom dette ikke gjøres vil det bli forskjell i fargeutseende og lakken vil være dårlig på slitasje og vann

Presentasjonen av begge komponentene respekterer proporsjonene av blandingen for å lette forberedelsen.

Nødvendig beløp

Brukt på:

- Microfino – 0,17 l/m²
- Mikrodeck – 0,20 l/m²
- Mikrostein – 0,25 l/m²

Tekniske data

- Farge: fargeløs (på tørr film).
- Glans: sateng, matt eller glans.
- Konig Hardhet: (14 dager med tørking: 120 sekunder).

Kjennetegn på komponent A

- hydroksylerte akryl harpikser
- Faste stoffer: 40%

Kjennetegn på komponent B

- Isocyanat alifatisk
- Løsemidler: Estere, ketoner og aromatikere
- Faste stoffer 39 %

Påføring

Før påføring av tetningsmassen DecoLAKK Aqua vil det være nødvendig å kontrollere at overflaten er tørr og støvfri . Avhengig av værforholdene og ventilasjonen av arbeidsområdet, vil det være nødvendig å la mikrocementen tørke 24/48 timer før du DecoLAKK Aqua på den.

- Påfør blandingen med mikrofiberrulle.
 - Det anbefales å påføre produktet ved temperaturer fra 10°C til 30°C.
 - Før du påfører det andre strøket, anbefales det å slippe litt ned det første laget med 400 grit sandpapir.
 - La det første laget tørke i 8 timer og ikke lenger enn 2 dager før du påfører det andre strøket. Hvis det påføres over en gammel lakk, slip ned overflaten godt og fjern eventuelle spor av flekker, fett, støv, etc.
- Test vedheft først i et lite, ubetydelig område før du fortsetter å forsegle hele overflaten.

Spesielle forholdsregler

Svært lett brannfarlige produkter. Irritasjon for øyne og hud. Langvarig eksponering kan føre til tørrhet i huden eller sprekker. Dampende kan forårsake svimmelhet og uvelhet. BRUK GASSMASKE.

Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, vask øynene med rikelig med rent og kaldt vann i minst 15 minutter og søk medisinsk hjelp. Ved kontakt med hud, vask med såpe og vann. Bruk aldri løsemidler eller tynnere.

Hvis det inntas ved et uhell, kontakt lege umiddelbart . Fremkall aldri oppkast. Det anbefales å overholde følgende tiltak:

- God luftsirkulasjon
- Bruk av maske med kjemisk absorberende filter
- Vernebriller for å unngå sprut
- Gummihansker

Tomme beholdere må avhendes i henhold til gjeldende lokale forskrifter.

Til å forebygge lakken fra å tørke eller tykne, sett på lokken ordentlig etter hvert bruk. Holdes unna barn.

Emballasje

Tilgjengelig i 4L +2L metallbeholdere.

Rengjøring av verktøy

Verktøy bør rengjøres med vann og såpe umiddelbart etter bruk.

Potte liv

Den katalyserte blandingen (komponent A + komponent B) har en levetid på 1 time ved 20 °C

Lagringsforhold

Produktet skal oppbevares i lukket originalemballasje, beskyttet mot værforhold ved temperaturer mellom 10 °C og 30 °C på et tørt og godt ventilert sted, borte fra direkte varme og sollys. . Holdbarhet er 1 år fra produksjonsdatoen , hvis den lagres under godt bevarte forhold.

Produktet skal ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert uten først å ha skriftlige instruksjoner. Det er alltid brukerens ansvar å treffe egnede tiltak for å oppfylle kravene i lokal lovgivning. Produktsikkerhetsark er tilgjengelige **for** fagfolk. Dette tekniske databladet vil være gyldig til en ny utgave vises.

Sist oppdatert: juni 2017