

DecoLakk



DecoLAKK matt, silkematt og blank er en litt alkalisk to-komponent polyuretan, ideell for å beskytte mikroceMENT.

Systemet består av en polyuretandispersjon og alifatisk katalysator.

Egenskaper

Hurtigtørkende og enkel å påføre.

- Meget god motstand mot kjemikalier, vann, olje, brus, kaffe, glass renere, ammoniakk (fra 4 timers eksponering), etc. Følsom for acetone (fra 30 minutters eksponering) og eddik (2 timers eksponering), blekemiddel, vin.
- God motstand mot slitasje og riper.
- Ikke-gulning under soleksponering.

Blanding

Rør innholdet og bland deretter begge komponentene ved å riste dem i en 20 %. Blanding av begge produktene riktig vil unngå utseendet på små hull og uønskede skinner på overflaten på grunn av mangelfull spredning.
5 deler (i kg) DecoLakk comp A per 1 del DecoLakk comp B.

For å lette forberedelsen, gjør emballasjen til begge komponentene at blandeforholdet forblir likt.

Nødvendig

2 strøk: 0.10 l/m²

mengde

Tekniske data

- Farge: fargeløs (tørrfilm)
- Utseende: sateng, matt eller glans
- König Hardness: 14 dager med herding, 193 sekunder
- Totalt faste stoffer (A+B): matt 43%, sateng 40,5%, glans 40,2%.

Komponent A egenskaper

- Akryl dispersjon i vannbase
- Faste stoffer: matt: 31,5% , sateng 28,7% , glans 28,3%
- Tetthet: 1,019 g/ml
- Viskositet: 20 - 30 s ved 25°C CF - 4
- Ph: 7 til 9

Komponent B egenskaper

- Alifatisk polyisocyanat
- Faste stoffer: 100 %
- Flammepunkt: 105°C
- Tetthet ved 25°C: 1,045 - 1,055 g/ml

Programmet

Ved tetting med DecoLakk er det nødvendig med 2 lag med 12 timer mellom lagene. På denne måten vil lakken bli herdet og sterk før nest lag påføres.

Det bør ikke brukes ved temperaturer under 15 °C, og det anbefales å påføre produktet ved temperaturer fra 18°C og 24°C.

Det bør påføres med en mikrofiberrull. La det første laget tørke i 12 timer og slip den med et 400-grus sandpapir (lave temperaturer og/eller omgivelseshumiditet forsinkelser tørking). Siste strøk trenger ingen sliping. Hvis det påføres over en gammel lakk, slip ned overflaten godt og fjern eventuelle spor av flekker, fett, støv, etc.

Test vedheft først i et lite, lite synlig område før du fortsetter å forsegle hele overflaten.

Vedlikehold

- La polyuretanen tørke i minst 1 uke før du fukter den eller går på den med sko.
- Polyuretan får sin komplette kjemiske motstand 2 uker etter påføring.
- Ikke bruk rengjøringsmidler eller dekk til overflaten mindre enn 2 uker etter påføringen
- For å forlenge levetiden til tetningsmidler, rengjør overflaten med en våt klut og nøytralt flytende vaskemiddel, anbefales ikke bruk av blekemiddel.

Spesielle forholdsregler

Det anbefales å overholde følgende tiltak:

- God luftsirkulasjon.
- Vernebriller.
- Gummihansker.

Hvis produktet kommer i kontakt med øynene, vask straks med rikelig med rent vann i løpet av 15 minutter. Ved kontakt med hudvask med vann og nøytral PH såpe. Ikke inntar. Ved svelging ved et uhell må du ikke fremkalle oppkast og oppsøke lege. Må ikke fortynnes med vann.

Tomme beholdere må avhendes i henhold til gjeldende lovgivning. Oppbevares utilgjengelig for children.

Emballasje

DecoLAKK er pakket i beholdere på 5+1 liter og 1+0.2 liter.

Rengjøring av

Verktøy skal rengjøres med vann og såpe umiddelbart etter bruk.

verktøy Pot

Potten levetid er 30 minutter på ca 20°C.

levetid

Lagringsforhold

Produktet skal oppbevares i lukket originalemballasje, beskyttet mot værforhold ved temperaturer mellom 10 °C og 30 °C på et tørt og godt ventilert sted, vekk fra direkte varme og sollys. Holdbarheten er 1 år fra produksjonsdato, hvis den lagres i godt bevarte forhold.

Produktet skal ikke brukes til andre formål enn det som er spesifisert uten først å ha skriftlige instruksjoner. Det er alltid brukerens ansvar å treffe egnede tiltak for å overholde kravene fastsatt i lokal lovgivning. Produktsikkerhetsark er tilgjengelige for fagfolk. Dette tekniske databladet vil være gyldig til en ny utgave vises.

Sist oppdatert: juli 2018

Produkter som flekker, temperatur og kontaktid		
Produkter som flekker	Flytende temperatur (°C)	Kontaktid
Destillert vann	20	(24±1) t
Vaskemiddel	20	(24±1) t
Aceton (min. renhet på 99,5%)	20	(120±10) s
Etylalkohol (50 %)	20	(24±1) t
Rødvin (10-12%)	20	(24±1) t
Rødvinseddik, løsning av eddik fra 3 til 5% i volum	20	(24±1) t
Olivenolje	20	(24±1) t
Saltsyre fortynnet til 10% med vann	20	(24±1) t
Kaffe	20	(24±1) t
Blekemiddel	20	(24±1) t
Ammoniakk fortynnet 10% med vann 20 (8±1) h	20	(8±1) t
Blått/svart blekk	20	(24±1) t
Vann	20	(24±1) t

Evaluering av farget område	
Utseende	Resultater
Ingen synlige endringer (ingen skade)	5
Endringer i lysstyrke eller farge, bare synlig når lyskilden reflekteres i det testede området eller nær merket, og det gjenspeiles til observatørens øye, eller tilstedeværelse av noen isolerte knapt synlige merker.	4
Synlig moderat merke under forskjellige vinkler, for eksempel er omrisset av filterpapiret knapt synlig	3
Viktig merke, men overflaten av strukturen endres ikke	2
Viktig merke, blir endret strukturen av overflaten eller blir pensjonert overflaten materialet helt eller delvis eller festet til overflatefilterpapiret	1

DecoLAKK er spesielt motstandsdyktig mot kjemiske midler som vist av resultatene obtained i testing:

Produkter som flekker	TESTER (Resultater)		
	Matt	Glans	Sateng
Destillert vann	5	5	5
Vaskemiddel	5	5	5
Aceton (min. renhet på 99,5%)	4	5	5
Etylalkohol (50 %)	5	1(*)	1(*)
Rødvin (10-12%)	5	5	5
Rødvinseddik, løsning av eddik fra 3 til 5% i volum	5	5	5
Olivenolje	5	5	5
Saltsyre fortynnet til 10% med vann	5	5	5
Kaffe	5	5	5
Blekemiddel	5	5	5
Ammoniakk fortynnet 10% med vann 20 (8±1) h	5	5	5
Blått/svart blekk	5	5	5
Vann	5	5	5

(*) Umiddelbar rengjøring ved søl på overflaten av etanol anbefales.

Produktet skal ikke brukes til andre formål enn det som er spesifisert, uten først å ha en instruksjon skriftlig om bruken. Det er alltid brukerens ansvar å treffe egnede tiltak for å overholde kravene fastsatt i lovgivningen. Produktsikkerhetsdatablader er tilgjengelige for profesjonelle.

Siste versjon: januar 2019