

# DecoMETALL KLAR

DecoMETALL KLARer en svært dekorativ ferdigblandet. DecoMETALL er egnet for bruk innendørs og utendørs og kan brukes på alle overflater. Metallic Microcement er tilgjengelig i et bredt spekter av farger, og takket være sine eksepsjonelle egenskaper gjør det mulig å fremheve linjene og konturene av designet på en svært betydelig måte, og dermed oppnå en større intensitet og tekstur, mer typisk for naturlig metall.

---

1 lag på mørk, jevn overflate.  
Fordel med ett strøk med for eksempel medium først.

## Tekniske data

---

DecoMetall KLAR er ferdig blandet og klar til bruk.



## Steg for steg – hvordan påføre?

---

### 1. Vasking av underlaget

Vi må sørge for at det er rent, tørt og, om nødvendig, avgrenset. Støvsug og rengjøre overflaten. Sørg for at underlaget er slett, stabilt og uten ujevnheter.

### 2. DecoPRIMER

Påfør ett lag av den første absorberende primeren eller ikke absorberende primer .

### 3. DecoKLAR medium/base

Påfør ett strøk medium/base først for å få ett godt underlag.

Da holder det med 1 strøk med metall.

Påfør ett strøk og la det tørke i 12t, tørketiden kan påvirkes av temperaturen og fuktigheten i miljøet.

### 4. DecoAKTIVATOR

Dersom du ønsker korridering av overflaten sprayes det på en aktivator. Spray jevnt og fint. Om ønske om mer rust spray igjen etter 1 dag.

### 5. DecoSEALER

Når den er ferdig, anbefales det å umiddelbart forsegle med to strøk DecoSEALER for å unngå oksidasjon.

Påfør det første laget, la den tørke i 4 timer. Påfør deretter det andre laget, la den tørke i 12h og slip med 400 korning. Veggene er nå klare i tørre rom.

### 6. DecoLAKK

Vi anbefaler å bruke to strøk DecoLAKK for å beskytte mot vann og Isitasje.

Blandingsforhold 1 liter komponent A + 2 dl Komponent B. 5 timer mellom strøkene slik at lakken kan herde. 400 korning på slipepair om det er bobler, nupper i lakken.

---

## Lagring

Produktet skal oppbevares i sin opprinnelige lukkede beholder og beskyttes mot været ved temperaturer mellom 10°C og 30°C, på et tørt og godt ventilert sted, vekk fra varmekilder og direkte sollys. Brukstiden er 1 år fra produksjonsdatoen, riktig lagret.

---

## Helse og sikkerhet

Ved kontakt med øyne, skyld med rikelig vann i 15 minutter.

Ved hudkontakt vask med såpe og vann. Ikke innta. Ved inntak ikke provosere oppkast og oppsøk lege umiddelbart.

Følgende tiltak anbefales:

- God ventilasjon
- Beskyttende briller for å unngå sprut
- Gummihansker

Tomme beholdere må destrueres i henhold til gjeldende lovgivning. For å hindre at produktet tørker ut eller fortykner, lukker du lokket etter hver bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Verktøy som brukes skal vaskes med såpe og vann umiddelbart etter bruk.

Produktet må ikke brukes til andre formål enn de som er spesifisert, uten først å ha skriftlige instruksjoner for bruk. Det er alltid brukerens ansvar å treffe nødvendige tiltak for å overholde kravene i lovgivningen. Sikkerhetsdatabladene til produktet er tilgjengelige for fagfolk.

Siste utgave: Juny 2020