

# POLYRETHANE VANNBASERT

## 2-KOMPONENT

Teknisk Datablad.

Brukstiden ved 20 grader i åpen bøtte er ca 1 time. Må påføres innenfor temperaturer på +5 – 25 grader. Underlaget må holde høyere temperaturer på 10-25 grader. Utenom dette vil herdetidene økes/senkes drastisk. Støv tørt etter 4 timer. Klart for nytt strøk etter 7-8 timer.

*Forbruk:* Ca. 0.7 dl ferdig blandet masse per kvm. (2 strøk)

*Dekkevne:* Ca. 40-50 kvm per flaske på 5 l pluss 2 l herder.

Antall kvm forutsetter at det rulles tynne lag.

*Bruksområde:* Til påføring av gulv, vegger, kjøkkenbenker, badrom etc. Innvendig og utvendig. Polyurethane er nødvendig som toppstrøk for at overflaten skal tåle slitasje og søl.

*Forberedelser:* Underlaget må være rent, og fritt for smuss, oljer, støv etc.

**Forsiktighetsregler:** Bruk gassmaske, øyebeskyttelse og hansker. Sørg for god ventilasjon. Se sikkerhetsspesifikasjoner under.

*Påføring av polyurethane lakk:*

Blandes Komp A og B sammen 1-0,4. Dvs. første strøk blandes 1 l komponent A med 4 dl med komponent B og. Er det varmt kan det blandes i 10% vann. Bland kun til antall kvm 1 strøk.

Blanding må vispes på lav omdreining/blandes godt i 2 min. Unngå å vispe for mye luftbobler i lakken. Lakken bør ha en temperatur på min. 15 grader før blanding.

Bruk en mikrofibrerulle og rull på kryss og tvers på overflaten som er behandlet med mikrosegment. Dette for å unngå striper. Rull ett tynt og jevnt lag. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 7-8 timer.

*Oppbevaring:* Alle produktene må oppbevares tørt, mørkt og frostfritt. Åpnede spann har en holdbarhet på 1-2 mnd.

Uåpnede spann har en holdbarhet på ca. 12 måneder. Avfallshåndtering: I h.h.t. gjeldende regelverk kastes tom emballasje, for deponering av rester, vaskevann og beholdere med rester i, følges kommunale bestemmelser.

*Tips:* Rengjør verktøy rett etter bruk. Påfør lakk ned i åpninger som ved vask, platetopp etc. Mer info om våre produkter finner du på [www.decodesignas.no](http://www.decodesignas.no)

**Forsiktighetsregler:**

Bruk av hansker og maske anbefales. Gulv må herde i 24 timer før man går på det. 28 dager før man bruker det hardt. 10 dager før det søles vann og andre væsker. Vent 28 dager før varmekabler skrues gradvis på.

Oppbevares utilgjengelig for barn.  
R36/37/38 Irriterende for øyne, luftveier og hud,  
R20/21/22/23/24/25 Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. R10 Brannfarlig, R34 Forsårsaker brannskader,  
R42/43 Kan forårsake sensitivitet ved innånding og hudkontakt, R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake langtidsvirkninger i vannmiljøet.  
Brukes kun med maske, hansker og briller. Skyll øyne grundig ved kontakt og kontakt lege.

Sikkerhetsdatablader kan fås på forespørsel.

