



## DecoKLAR Base/Base XL/Fin/Medium

DecoKLAR Mikrosegment er ferdigblandet i spannet og klar til bruk. Blandingen kan brukes på de fleste underlag som flis, betong, membran, tapet, gips, mdf og andre faste og stabile underlag. Mikrosegmenten påføres i tynne lag og bygger kun 3-4 mm ferdig lagt med alle lag. Kan bruke spå gulv, vegger, tak både inne og ute.

### Beskrivelse:

DecoKLAR mikrosegment er ferdigblandet i spannet. Man tilsetter kun farge. Bruker det man trenger og setter på lokket igjen for senere bruk. Det er en dekorativ overflatebehandling, som pga. sin høye vedheft kan påføres fliser, terazzo, gips, betong, membran etc. Man påfører den i tynne lag for god slitestyrke og vannbestandighet. Den bygger derfor kun 3-4 mm ferdig lagt med alle lag. Den er egnet både innendørs og utendørs, vertikale og horisontale overflater. Også i dusjonen. Den er også UV bestandig og hverken sprekker eller krymper slik at den kan brukes på både store og små arealer.

DecoKLAR mikrosegment er velegnet til bruk på badrom og andre vårtom. Også i dusjonen. Det anbefales å bruke profesjonelle håndverkere her for å sikre riktige forskrifter, fallbygging, vannetting etc. DecoKLAR Mikrosegment kan brukes på både eksisterende flis, membran og andre tettesystemer. Sørg bare for at alle underlag er stabile, tørre og egnet for påføring av DecoKLAR mikrosegment.

Blandingen har en hvit base. Du kan få den ferdig pigmentert i butikk, eller du kan få med farge å blande selv hjemme. Uansett husk å alltid ha nok av en blanding til siste strøk med å blande sammen flere spann. Det vil alltid forekomme svake fargeforskjeller. Også lurt å lage seg en prøve med ønsket farge da denne varierer fra butikk, pc skjerm, lyssetting i rommet etc.

### Forarbeid:

Underlaget må være stabilt, tørt, fritt for støv og være rengjort. Benytt avfettende rengjøringsmidler (ikke whitesprit, rødsprit etc.) Silikonfuger etc. bør fjernes. Alle overflater primes med rett primer (DecoPRIMER absorberende eller DecoPRIMER ikke absorberende) Dersom det er fare for kapilærøpsug kan DecoPRIMER epoxy benyttes. Rulles på ett tynt lag. Ved stort øpsug kan flere lag legges til underlaget er mettet. Dersom det er farge for bevegelse i skjøter etc. benyttes det ett armerings nett sammen med primeren. Etter 30 minutter kan man begynne med neste steg.

Masker og dekk til overflater som ikke skal dekkes med mikrosegment. Varmekabler må slås av og være avskrudd i 20 dager og settes på igjen gradvis.

### Farge:

Farge kan tilsettes i butikk etter eget program eller på ncs. (her kan variasjoner forekomme, men blir tilnærmet lik) eller du kan blande farge selv etter gitte blandingsforhold. Disse finnes på nettsiden vår. DecoKLAR mikrosegment bør vispes godt med en drill med visp/ristemaskin før bruk. Benytt rent verktøy og blandestyr for å unngå missfarging og partikler i blandingen. Lag alltid en liten fargeprøve før påføring slik at man er sikker på farge.

### Påføring:

DecoKLAR mikrosegment påføres med ett mikrobrett som fås i butikk. Disse er tynnere i stålet kontra murerbrett og gir derfor en finere hånd under påføring for best resultat. DecoKLAR base/base xl påføres i lag på Ca. 1 mm tykkelse per strøk til underlaget er helt slett. Dersom dette påføres for tykt vil det krakkelere og gir ikke slitestyrken og egenskapene den skal. DecoKLARmedium påføres 0,5mm tykt. DecoKLAR fin påføres 0,3mm tykt. Viktig at ved påføring at man har det rette håndtrykket slik at man for lagt på blandingen tynt. Påføres vått i vått og bør legges på ett steg hvertfall på siste strøk for å unngå skjøter, fargeforskjeller etc. Legg med like bevegelser for eksempel halvmåne for å få jevne sjatteringer. Maskeringsteip bør fjernes ved endt legging av hvert strøk hvis mulig for best resultat Så fort overflaten er tørr (2-3 timer) kan man slippe, støvsuge og så gå i gang med neste strøk.

### Variasjoner:

Dersom man ønsker en overflate med mye spill og sjatteringer legges det DecoKLAR fin ekstremt tynt. Da vil man få friksjon med brettet fra underlaget bak. Litt lettere på hånden om man vil ha medium spill. PVC brett dersom man vil ha en homogen rolig overflate. For en grovere/røffere overflate benyttes DecoKLAR medium.

## Steg for steg:

1-	DecoPRIMER	1-2 strøk
2-	Evt armeringsnett	
3-	DecoKLAR Base/Base XL	1-3 strøk
4-	DecoKLAR Fin/Medium	2 strøk
5-	DecoLAKK	2 strøk

**NB:** Påfør alltid 2 strøk med lakk og slip gjerne mellom strøkene for å hindre porer.

På underlag som det er fare for bevegelse må det benyttes nett. På eks flis, gipsvegg som er strimlet etc. trengs ikke dette. DecoKLAR base benyttes på ujevne underlag, men på for eksempel fliser hvor ujevnheten er større bør man benytte DecoKLAR base XL. Vær nøye med å prime underlaget godt. Spesielt på for eksempel flis der flis og fug har forskjellig oppsug. Underlaget må være helt slett før påføring av DecoKLAR fin/medium. Nett etc. må være helt tildekket. Overnevnte bygger kun 0,1-0,3mm per strøk og vil derfor ikke dekke ujevnheter. På for eksempel en strimlet og sparklet gipsvegg kan man gå direkte på med DecoKLAR fin/medium etter primer. Dog kan man regne med ett ekstra strøk for ønsket resultat.

## Sliping:

Alle lag slipes mellom og støvsuges før neste lag. DecoKLAR base/base XL slipes med 40-60 korning. DecoKLAR medium 120-180 korning. DecoKLAR fin 240 korning. Bruke gjerne maskin, men på siste laget bør det bare slipes lett over.

## Lakk:

Når overflaten er helt tørr og ferdig slipt og ønsket resultat er oppnådd kan man lakkere 2 strøk med DecoLAKK. Bruke gjerne en mikrofibrerull og rull på kryss og tvers for å mette underlaget. Viktig her at man bruker oppgitte mål slik at man ikke ruller på for tynt eller for tykt.

## Utendørs:

DecoKLAR mikrosegment kan benyttes utendørs med visse forbehold. Underlaget må være tørt og holde minimum 10 grader, sprekker etc. må utbedres først. Underlaget bør være under tak eller ha fall så ikke snø og is blir liggende. Underlaget kan ikke ha kapilæroppsug eller fukt fra underlaget. Vann på overflaten over lang tid kan gi fargeforskjeller.

## Forbruk:

DecoKLAR base/base XL  
Forbruk per strøk per kvm ca. 1 kg  
Antall påføringer 1-3 strøk  
Maks tykkelse per strøk 1mm  
17 kg rekker til ca 20 kvm 1 strøk

DecoKLAR Fin  
Forbruk per strøk per kvm ca. 0,35 kg  
Antall påføringer 2 strøk  
Maks tykkelse per strøk 0,3mm  
17 kg rekker til ca 40-50 kvm 1 strøk

DecoKLAR medium  
Forbruk per strøk per kvm ca. 0,5 kg  
Antall påføringer 1-2 strøk  
Maks tykkelse per strøk 0,5mm  
17 kg rekker til ca. 30 kvm 1 strøk

## Tørketid:

+20grader og 50%RF  
Tørketid mellom lagene avhenger litt av tykkelse, men regner med ca 2-3 timer. 4-6 timer før herdet. Det bør gå min. 7-10 dager etter lakk før overflaten brukes og søles på. 30 dager før man bruker det hardt. Møbler, vaskemaskin etc bør ben beskyttes. Ikke dra møbler over overflaten da dette kan gi riper i lakken. Man bør ikke påføre mikrosegment i direkte sollys. Temperaturer lavere en anført over vil øke produktets herdetid, kvalitet og bruksegenskapene. Produktet må ikke settes for temperaturer lavere enn 5 grader. Beskytt overflaten for regn, støv etc. til herdetid er oppnådd.

## Lagring:

Oppbevares frostfritt, tørt og mørkt. Påse at korker, lokk etc. er satt ordentlig på.

## Obs:

Bruk alltid oppdatert anvisning som finnes på [www.decodesignas.no](http://www.decodesignas.no)

Produktene er klassifisert som ikke merkepliktig i henhold til forskrift om registrering, vurdering og begrensning av kjemikalier. Kan gi allergisk reaksjon.

## DecoKLAR base

### Tekniske data

Blanding:	Klar til bruk
Forbruk:	ca 1 kg per kvm per strøk
Tørketid:	ca 2-3 timer
Sand/tilslag:	0,5mm
Egenvekt:	1,6kg/liter
Heftfasthet:	19kg/m <sup>2</sup>
Trykkfasthet:	66kg/cm <sup>2</sup>
Fleksibilitet:	>9/n mm <sup>2</sup>
Brukstemperatur:	+5C til +35C

## DecoKLAR base XL

### Tekniske data

Blanding:	Klar til bruk
Forbruk:	ca 1 kg per kvm per strøk
Tørketid:	ca 2-3 timer
Sand/tilslag:	0,7mm
Egenvekt:	1,6kg/liter
Heftfasthet:	19kg/m <sup>2</sup>
Trykkfasthet:	66kg/cm <sup>2</sup>
Fleksibilitet:	>9/n mm <sup>2</sup>
Brukstemperatur:	+5C til +35C

## DecoKLAR fin

### Tekniske data

Blanding:	Klar til bruk
Forbruk:	ca 0,35kg/m per strøk
Tørketid:	ca. 1-2 timer
Sand/tilslag:	0,125mm
Egenvekt:	1,55 kg/liter
Heftfasthet:	16kg/m <sup>2</sup>
Trykkfasthet:	45 kg/cm <sup>2</sup>
Fleksibilitet:	>9/N mm <sup>2</sup>
Brukstemperatur:	+5C til +35C

## DecoKLAR medium

### Tekniske data

Blanding:	Klar til bruk
Forbruk:	ca 0,4 kg/m per strøk
Tørketid:	2-3 timer
Sand/tilslag:	0,250mm <sup>2</sup>
Egenvekt:	1,6kg/liter
Heftfasthet:	18kg/m <sup>2</sup>
Trykkfasthet:	66kg/cm <sup>2</sup>
Fleksibilitet:	>9/n mm <sup>2</sup>
Brukstemperatur:	+5C til +35C

## Alle produkter:

Måleenhet:	6 kg og 17 kg
Brennbar:	Nei
Bakterieresistent:	99%
Løsemidler:	Nei
Farge:	Naturhvit base